

## INFORME DE ANÁLISIS MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO


**IN-M267-127**

TABLA 1. VALORES ASIGNADOS E INCERTIDUMBRE ASOCIADA


| Material de Referencia IN-M267-127           |        |                |                               |
|--|--------|----------------|-------------------------------|
| Parámetro Analítico                          | Unidad | Valor Asignado | Incertidumbre expandida (K=2) |
| CuT  | %      | 0.957          | 0.01                          |
| Cu Soluble H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 5% | %      | 0.195          | 0.006                         |
| Fe   | %      | 3.82           | 0.08                          |
| Zn   | %      | 0.061          | 0.001                         |
| Mo   | g/T    | <10            | ---                           |
| Ag   | g/T    | 17.1           | 0.3                           |
| As   | g/T    | 358            | 10                            |
| S  | %      | 4.72           | 0.03                          |
| SiO <sub>2</sub>                             | %      | 69.4           | 0.5                           |

TABLA 2. VALORES ASIGNADOS  $\pm 2$  DS

| Material de Referencia IN-M267-127           |        |                |            |       |       |
|--|--------|----------------|------------|-------|-------|
| Parámetro Analítico                          | Unidad | Valor Asignado | 2 DS (95%) | Min.  | Máx   |
| CuT  | %      | 0.957          | 0.028      | 0.929 | 0.985 |
| Cu Soluble H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 5% | %      | 0.195          | 0.013      | 0.182 | 0.208 |
| Fe   | %      | 3.82           | 0.26       | 3.56  | 4.08  |
| Zn   | %      | 0.061          | 0.003      | 0.058 | 0.064 |
| Mo   | g/T    | <10            | ---        | ---   | ---   |
| Ag   | g/T    | 17.1           | 0.7        | 16.4  | 17.8  |
| As   | g/T    | 358            | 27         | 331   | 385   |
| S  | %      | 4.72           | 0.13       | 4.59  | 4.85  |
| SiO <sub>2</sub>                             | %      | 69.4           | 2.4        | 67.0  | 71.8  |



**Víctor Anabalón Escobedo**  
Gerente Técnico  
INTEM



**Verónica Dubó Almendares**  
Jefe Control de Procesos  
INTEM